

# YOUXING ENTERPRISE MASTERBOND TEST CYANOACRYLATE

## Test (ATLANTICA OFFICE30.5TH DONSKOY PROEZD 21B USA)

Supplier : SU304钢片粘接试验 (Stainless steel)

Customer : YOUXING MASTERBOND


Test Date : Mar 09, 07

Test Time : 12:00:58

Supplier : M0001

编号	最大力量 拉力 kgf	最大力量 应力 MPa	断裂力量 kgf	平均力量 /宽度 kgf/mm	试验日期	试验材料 形状钢片	试验材料 编号	试验材料 名称钢片
3	447.25	19.94	444.80	3.23	Jul 31, 06	四方形	FXMQC0000	钢片

编号	试验材料 截面2 mm^2	四方形 材料宽度20 mm	最后 总长度20 mm	最后 材料宽度20 mm
3	220.00	22.00	550.00	22.00



Remark : 本检测确认; 本次检验完全合格. Qualify For The Inspection/用57A胶水6/8号到7/29号 (51天70度, 120度6小时。) Kept in the oven under the continuous high temperature at 70 centigrade degree for 51 days, the strength of the adhesive remains without any decrease during the test. eligibility.

Operator :

Manager : FANG XUE XING